

# АКУ-ЛАЙН ПРО

## Гипсокартонные звукоизоляционные листы

ТУ 23.62.10-007-56846022-2017

Гипсокартонные звукоизоляционные листы АКУ-Лайн ПРО применяется при монтаже бескаркасных систем ЗИПС, каркасных звукоизолирующих облицовок стен, перегородок и подвесных потолков

Листы Аку-Лайн ПРО разработаны для применения внутри помещений любого назначения с сухим, нормальным и влажным влажностным режимом (по СНиП 23-02-2003 или СП 50.13330.2012), к отделке которых предъявляются повышенные требования к качеству поверхности, ударостойкости, влаго-огнестойкости и звукоизоляции.



### СОСТАВ

Листы состоят из армированного стекловолокном гипсового сердечника со специальными добавками, облицованного картоном.

Лицевой картон листа имеет сиреневый цвет.

### МОНТАЖ

Гипсокартонные листы АКУ-Лайн Про монтируется в строгом соответствии с инструкцией по монтажу, приведенной в альбоме «Звукоизолирующие системы Saint-Gobain для гостиниц, офисов и кинотеатров» или альбоме инженерных решений «Звукоизолирующие конструкции» ASP-601-0921.

Они доступны в виде альбома, а также в электронном виде на сайте [acoustic.ru](http://acoustic.ru) в разделе «База знаний».

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- повышенные звукоизоляционные характеристики
- при производстве листов используется гладкий высококачественный картон, что ускоряет процесс финишной отделки и повышает ее качество
- особая форма кромки Pro-edge позволяет выполнить очень прочный шов, значительно снизив расход шпаклевки для его заполнения
- наличие на лицевой стороне листа отметок, указывающих места крепления саморезов, ускоряет монтаж конструкций из листов АКУ-Лайн Про
- Повышенная пожарная безопасность
- Повышенная влагостойкость
- Экологичность
- повышенная прочность листов и твердость лицевой поверхности
- Долговечность конструкций с применением листов Аку-Лайн Про (25лет+)

АКУ-ЛАЙН ПРО

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



# АКУ-ЛАЙН ПРО

## Гипсокартонные звукоизоляционные листы

ТУ 23.62.10-004-56846022-2017



### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина плиты: 2000/2500 (допуск+0/-5 мм)  
 Ширина плиты: 1200 (допуск+0/-4 мм)  
 Толщина плиты: 12,5 (допуск  $\pm 0,5$  мм)  
 Поверхностная плотность: 12 кг/м<sup>2</sup>  
 Коэффициент теплопроводности, Вт/(м\*К),  
 не более: 0,25  
 Паропроницаемость, мг/(м\*ч\*Па), не  
 менее: 0,075



### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

АКУ-Лайн ПРО 2000x1200x12,5 мм  
 Вес листа Нетто, кг: 28,8  
 Листов в паллете, шт: 48  
 Вес паллета Нетто, кг: 1382,38  
 Вес паллета Брутто, кг: 1436,87

АКУ-Лайн ПРО 2500x1200x12,5 мм  
 Вес листа Нетто, кг: 36  
 Листов в паллете, шт: 48  
 Вес паллета Нетто, кг: 1728  
 Вес паллета Брутто, кг: 1782,47



### ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Группа горючести - Г1,  
 Группа воспламеняемости - В1  
 Дымообразующая способность - Д1  
 Токсичность - Т1,  
 (Приложение №1 к сертификату  
 соответствия № RU С-  
 RU.ЭО30.В.00538/23).

